

DO PARKIETÓW,
MEBLI, PANELI
DREWNIANYCH I
BLATÓW

Na bazie barwników



Gotowa do użycia



Idealna do dużych
powierzchni, nie
pozostawia śladów
nakładek



Nadaje się do
bezpośredniego
powlekania wszystkimi
rodzajami powłok
wykończeniowych



Nie wymaga podkładu



Możliwe mieszanie
kolorów



Bejca do Drewna



PRZEZNACZENIE I OPIS

- BEJCA DO DREWNA firmy BLANCHON powstała na bazie barwników i jest gotowa do użycia.
- Łatwość nakładania, bez śladów nakładek i łączeń, sprawia, że idealnie nadaje się do dużych powierzchni, a zwłaszcza parkietu.
- Bejca może być stosowana wewnątrz pomieszczeń na wszystkich rodzajach parkietów, paneli drewnianych, mebli i blatów (w przypadku rzadkich gatunków, prosimy o konsultację).
- BEJCA DO DREWNA nadaje się do bezpośredniego powlekania wszystkimi rodzajami powłok wykończeniowych (lakierami, olejami, woskami – rozpuszczalnikowymi lub na bazie wody), bez konieczności stosowania podkładu.
- BEJCA DO DREWNA jest dostępna w 11 kolorach i może być stosowana do wszelkiego rodzaju wykończeń dekoracyjnych. Wszystkie kolory można ze sobą mieszać, tworząc nieskończoną gamę odcieni.

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

- BEJCA DO DREWNA należy nakładać na gołe, czyste, suche i zdrowe drewno.
- Parkiet należy wyrównać poprzez szlifowanie (patrz DODATEK).
- W miejscach łączeń drewna należy najpierw nałożyć WYPEŁNIACZ SZCZELIN BLANCHON, aby uniknąć przebarwień (patrz Karta Techniczna produktu).
- Nowe elementy drewniane należy starannie wyszlifować przy użyciu papieru o ziarnistości 120, aby uzyskać możliwie najbardziej jednolitą powierzchnię.
- Stare elementy drewniane należy oczyścić przy użyciu odpowiedniego produktu lub zeszlifowane.
- Nie należy używać wełny stalowej (ryzyko powstania plam korozyjnych).

PRZYGOTOWANIE I ZASTOSOWANIE

- Przed użyciem dobrze wstrząsnąć.
- Nakładać równomiernie za pomocą pędzla szczotki, pędzla spalter lub wałka (z krótkim włosiem), pracując na małych obszarach zgodnie z kierunkiem drewna.
- W miarę postępu prac przetrzeć powierzchnię za pomocą niestrzępiącej się bawełnianej szmatki lub polerki jednotarczowej wyposażonej w beżowy pad do dużych powierzchni. Metoda ta daje idealnie jednolity rezultat i gwarantuje dobrą przyczepność powłoki wykończeniowej.
- Po 8 godzinach schnięcia pokryć żądaną powłoką wykończeniową: lakierem, olejem lub woskiem firmy BLANCHON. Przed nałożeniem ostatniej powłoki wykończeniowej należy powierzchnię zeszlifować, jeśli będzie powlekana, lakierem na bazie wody.
- W przypadku barwienia drewna garbnikowego (dąb, kasztan) na „biało”, zaleca się dodanie do bejcy utwardzacza 20% Aqua Pro firmy Blanchon, **przeznaczonego wyłącznie do użytku profesjonalnego**. Zalecane wykończenia to lakier Iceberg firmy Blanchon lub olej pochodzenia biologicznego Jakość i Środowisko firmy Blanchon.

SCHNIĘCIE I POKRYWANIE

W normalnych warunkach użytkowania:

- Pyłosuchość: 15 - 30 minut.
- Schnięcie/pokrywanie 8 godzin.
- Podczas suszenia, nie dopuszczać do kontaktu metalowych przedmiotów (narzędzi) z pobejcowanym drewnem.

WYDAJNOŚĆ

- 15 m² na 1 litr na jedną warstwę.

PRZECHOWYWANIE

- Przechowywać z dala od mrozu (zachować ostrożność podczas przechowywania w pojazdach).
- Po użyciu starannie zamknąć.

Blanchon

Bejca do Drewna

DANE TECHNICZNE	
PRZEZNACZENIE	BEJCA BARWIĄCA DO DREWNA przeznaczony do parkietów, paneli drewnianych, mebli i blatów
RODZAJ ŻYWICY	Poliuretan Aqua na bazie wody
KLASYFIKACJA AFNOR:	Rodzina 1, klasa 6a2
GĘSTOŚĆ	1,00 (przy 20°C, zgodnie z NFT 30020)
LEPKOŚĆ	około 30 sekund, w zależności od klasy (CA 2.5, przy 20°C)
INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW	Należy zapoznać się z odpowiednią Kartą Charakterystyki dotyczącą bezpieczeństwa (SDS) (dostępną pod adresem www.blanchon.com lub na stronie www.quickfds.com).

ZAŁĄCZNIK: MASZYNOWE SZLIFOWANIE PARKIETU

- Odbywa się za pomocą szlifierki do parkietu, szlifierki do krawędzi i skrobaka do narożników.
- Szlifierki do parkietu jest używana w kierunku światła i, jeśli to możliwe, w kierunku drewna.
- Należy pracować równomiernie, aby cała powierzchnia została poddana obróbce w takim samym zakresie.
- Pierwsze szlifowanie: materiał gruboziarnisty (24, 30 lub 36), mające na celu doprowadzenie do gołego drewna i wyrównanie parkietu.
- Drugie szlifowanie: materiał średnioziarnisty (50 lub 60) w celu wyrównania powierzchni.
- Trzecie szlifowanie: materiał drobnoziarnisty (80 lub 100) w celu w uzupełnienia wykończenia.
- Obrobić krawędzie zewnętrzne (szlifierka do krawędzi i skrobak).
- Polerowanie za pomocą polerki jednotarczowej wyposażonej w siatkę ścierną (120 lub 150) to doskonały sposób na przygotowanie powierzchni, szczególnie w przypadku parkietów o naprzemiennych wzorach słoików: mozaika, daszek, jodełka, parkiet klasyczny itp.
- Używając odkurzacza o dużej mocy, dokładnie odkurzyć powierzchnię przeznaczoną do pokrycia, w tym listwy przypodłogowe, parapety i grzejniki.

Karta Techniczna zatwierdzona przez Dział Techniczny i opublikowana w maju 2024 r.

Produkt zaprojektowano, opracowano i wyprodukowano we Francji.

Informacje zawarte w niniejszej Karcie Technicznej zostały podane w dobrej wierze i wyłącznie w celach informacyjnych.

W żaden sposób nie oznaczają one gwarancji z naszej strony ani nie obarczają nas odpowiedzialnością podczas korzystania z naszych produktów.

Niniejsza Karta Techniczna anuluje i zastępuje wszystkie poprzednie wersje.

BLANCHON
50, 8^{ème} Rue
F-69800 SAINT-PRIEST
Service clients : 04 72 89 06 06
Export Line : [+ 33] 4 72 89 06 09
www.blanchon.com



RCS LYON 390 112 886 - APE 2030 Z