

K A R T A T E C H N I C Z N A



OPTIMUM

Jednoskładnikowy lakier biopochodny łączący optymalne aplikacje i wysokie wydajności

- Do pomieszczeń domowych i biurowych (o średnim natężeniu ruchu)
- Optymalna aplikacja: brak smug i nakładek, nawet przy aplikacji bezpośrednio na surowe drewno
- Wysoka odporność na ścieranie, plamy i uderzenia
- Upiększa drewno subtelnym bursztynowym odcieniem

DANE TECHNICZNE

PRZEZNACZENIE	Do wewnątrz
POWIERZCHNIE	Podłogi drewniane
OPAKOWANIE	5L - 10L
KONSYSTENCJA	Płyn
WYDAJNOŚĆ	10 m ² /L/warstwa
LICZBA WARSTW	3 warstwy
NARZĘDZIA	Pędzel, szpachla, wałek
CZYSZCZENIE	Woda
SCHNIĘCIE MIĘDZY WARSTWAMI (w temp. 20°C)	2,5 godz.
SCHNIĘCIE CAŁKOWITE (w temp. 20°C)	24 godz.
PEŁNE UTWARDZENIE (w temp. 20°C)	7 dni
ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE (TABER CS 10, 1000 obr., 1 kg)	27 mg
ODPORNOŚĆ NA PLAMY (NF EN 13442)	46/60
ODPORNOŚĆ NA UDERZENIA (NF T 30-039 - trzpień 400g)	> 50 cm

PRZYGOTOWANIE

- Przeszlifuj drewno przeznaczone do lakierowania za pomocą szlifierki do podłóg, szlifierki do krawędzi i skrobaka do narożników. Pierwsze przejście papierem ściernym o dużej gradacji (24 lub 36) w celu oczyszczenia drewna, następnie papierem ściernym o średniej gradacji (50 lub 60) w celu wygładzenia powierzchni. Trzecie przejście papierem ściernym o drobnej gradacji (100 lub 120) dla uzyskania nieskazitelного wykończenia.
- Dokładnie odkurzyć powierzchnię przeznaczoną do lakierowania, w tym listwy przypodłogowe, parapety i grzejniki.
- Drewno musi być idealnie czyste i suche (patrz aktualne normy DTU). Nie stosować detergentów ani wybielaczy.
- W razie potrzeby zastosować odpowiedni środek do pielęgnacji drewna.
- Do wypełnienia ubytków, pęknięć lub spoin należy użyć Wypełniacza Szczelin BLANCHON.
- Przed lakierowaniem parkiet można zabejcować bejcą BLANCHON. Nie szlifować bejcy, aby uniknąć zmiany koloru. Nie używać lakierobejcy (lazury) do drewna.
- Jako warstwę bazową można zastosować podkłady BLANCHON.

APLIKACJA

- Nie lakierować podłogi w temperaturze poniżej 12°C lub wilgotności względnej powyżej 85% (zgodnie z obowiązującymi normami DTU). Nie stosować na drewnie o wilgotności powyżej 10%. Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, unikając przeciągów.
- Produkt gotowy do użycia: nie wymaga rozcieńczania. Przed użyciem dokładnie wymieszać zawartość opakowania.
- Nałożyć 3 równe, pełne warstwy wałkiem z krótkim włosiem (pędzlem lub szpachelką do krawędzi). Przestrzegać zalecanej wydajności. W przypadku nakładania warstwy podkładowej, wystarczy nałożyć tylko 2 warstwy lakieru.
- Odczekać 2,5 godziny schnięcia między warstwami. Jeśli między warstwami upływa więcej niż 24 godziny, konieczne jest lekkie przeszlifowanie.
- Po wyschnięciu drugiej warstwydel przeszlifować ją papierem o gradacji 120 i odkurzyć.

PRZECHOWYWANIE

- Przechowywać z dala od mrozu i ekstremalnych temperatur (zachować ostrożność podczas przechowywania w pojazdach).
- Close the container securely after use.

ZALECENIA

- Podłoga nadaje się do lekkiego użytkowania po 24 godzinach (w temp. 20°C i 50% wilgotności).
- W ciągu pierwszych 7 dni należy zachować kilka środków ostrożności: nie przykrywać podłogi foliami ochronnymi i dywanami. Nie przesuwac ciężkich mebli.
- Pod nogi stołów i krzeseł należy podłożyć odpowiednie zabezpieczenia (filcowe podkładki).
- Wycieraczka umieszczona przy wejściu do pomieszczenia zatrzyma kurz i piasek.
- Nie należy pozostawiać wody ani innych płynów na zaimpregnowanym parkiecie (pod doniczki należy podłożyć podstawki).

PIELĘGNACJA

- Powierzchnię należy czyścić dobrze wyciśniętym (niekapiącym) narzędziem. Plamy i zabrudzenia można łatwo usunąć środkiem konserwującym BLANCHON lub neutralnym detergentem (w standardowym stężeniu).
- UNIKAJ: maszyn jednoszczotkowych, mioteł z frędzlami, past na bazie silikonu, produktów na bazie amoniaku, detergentów ściernych oraz żadnych materiałów/produktów, które mogą powodować śliskość lub połysk.
- W przypadku parkietów narażonych na intensywne użytkowanie należy stosować PROTECTOR BLANCHON. Częstotliwość konserwacji zależy od natężenia ruchu.

NORMY I CERTYFIKATY



Zawiera 73% składników naturalnych, mineralnych i pochodzenia biologicznego (nie pochodzących z upraw ekologicznych), w tym 30% węgla pochodzenia biologicznego, mierzonego zgodnie z normą NF EN 16640.



Klasyfikacja ogniowa zgodnie z normą 14342: wynik uzyskany na podłodze z litego dębu (650 kg/m³) lub litego buku (680 kg/m³) o grubości 8 mm, klejonej do podłoża o klasie co najmniej A2s1d0.

Informacje podane mają charakter orientacyjny. W żadnym wypadku nie mogą stanowić gwarancji z naszej strony ani powodować naszej odpowiedzialności podczas stosowania naszych produktów. Niniejsza karta techniczna unieważnia i zastępuje wszystkie wcześniejsze wersje.