

Zdobi i maskuje
niedoskonałości

Océanic® Opaque

Lakier do parkietu



INNOWACJA Air Protect®:
ogranicza wydzielanie
się formaldehydu
z powierzchni parkietu

Do parkietów, podłóg,
schodów

Zabezpiecza

Podkreśla strukturę
i usłojenie drewna

Wysoka odporność
na ścieranie, uderzenia
i zarysowania

Bez zapachu

Gotowy do użycia

PRZEZNACZENIE I ASORTYMENT

- Opracowany według najnowszych technologii profesjonalnego lakierowania parkietów, OCEANIC® OPAQUE BLANCHON pozwala zabarwić parkiet naabrany kolor zachowując jednocześnie wszystkie właściwości techniczne lakieru do parkietu: odporność chemiczną i mechaniczną.
- INNOWACJA Air Protect®: lakier OCEANIC® OPAQUE ogranicza aż do 80% wydzielanie się formaldehydu z powierzchni parkietu.
- Barwi i maskuje niedoskonałości oraz podkreśla strukturę i usłojenie drewna.
- Nie wymaga mieszania, stosowanie OCEANIC® OPAQUE jest proste i przyjemne.
- Dzięki silnie wypełniającym właściwościom i wysokiej odporności OCEANIC® OPAQUE na długą zabezpiecza parkiet przed niekorzystnym działaniem zarówno środków chemicznych jak i uszkodzeń mechanicznych.
- Dostępny w 5 kolorach: biały, szary, kolor Inu, czarny, granatowo-czarny.

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

- OCEANIC® OPAQUE stosuje się wyłącznie na gładkie i równe powierzchnie zeszlifowane do surowego drewna (nie stosować zmywaczy powłok i środków usuwających wosk; patrz ZAŁĄCZNIK*), starannie odkurzone i pozbawione wszelkich śladów detergentów, tłuszczu, wosku, pasty, politory lub oleju lnianego (lub innych specjalistycznych olejów).
- Parkiet musi być idealnie suchy i czysty: wilgotność poniżej 10%; patrz obowiązująca dokumentacja techniczna (nie stosować detergentów, rozjaśniaczy, wybielaczy lub środków do czyszczenia parkietu).
- Starannie odkurzyć powierzchnię.
- Przy parkietach klejonych zaleca się zastosowanie WYPEŁNIACZA SZCZELIN BLANCHON, który wypełni ubytki zawsze "pod kolor".
- **Środki owadobójcze**
 - Dopuszcza się stosowanie wyłącznie środków owadobójczych uznanych przez firmę BLANCHON (TRAIT'PLUS® MU).
- **Lakiery podkładowe**
 - Przed naniesieniem lakieru OCEANIC® OPAQUE zaleca się zastosowanie lakieru podkładowego S.O. SŁABY ZAPACH BLANCHON lub PRIM'PLUS, aby ograniczyć wycieki żywicy (sosna, jodła, itp.) lub garbników (dąb, kasztanowiec...).
 - Stosowanie lakieru podkładowego S.O. SŁABY ZAPACH BLANCHON lub PRIM'PLUS, zaleca się szczególnie w przypadku parkietów wcześniej woskowanych, pastowanych lub olejowanych oraz powierzchni bejcowanych.

SPOSÓB UŻYCIA

- **NIE WYMAGA ZMIESZANIA: JEDNOSKŁADNIKOWY.** Nie wymaga rozcieńczania w normalnych warunkach stosowania.
- Dokładnie wstrząsnąć opakowanie przed użyciem.
- Nie lakierować powierzchni w temperaturze poniżej 12°C i wilgotności względnej przekraczającej 85% (przestrzegać obowiązującej dokumentacji technicznej); nie nakładać na drewno, którego wilgotność przewyższa 10%. Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Nie pozostawiać roślin doniczkowych i akwariów w lakierowanych pomieszczeniach.
- Nakładać 3 obfite i równomierne warstwy lakieru za pomocą wałka, aby uzyskać optymalny efekt kryjący (każda warstwa zapewnia lepszy efekt krycia). Do małych powierzchni lub krawędzi można używać płaskiego pędzla lub szczotki.
- Aby uzyskać idealnie gładkie wykończenie i usunąć nierówności drewna, zaleca się przeszlifować ręcznie powierzchnię (zmatować ją) między nanoszeniem 2. i 3. warstwy, następnie starannie odkurzyć. Nie stosować wełny stalowej. Nie przekraczać 48 godzin pomiędzy nakładaniem kolejnych warstw.
- OCEANIC® OPAQUE twardnieje bardzo szybko, co pozwala na szybką eksploatację pomieszczeń (w trakcie kilku pierwszych dni stosować należyte środki ostrożności).
- **DREWNO EGZOTYCZNE:** przed aplikacją przeprowadzić test lub skontaktować się z serwisem technicznym firmy Blanchon. Nie nanosić na gatunki takie jak ipe i jatoba.

Blanchon

Océanic® Opaque - Lakier do parkietu

■ Wskazówki:

- Pomieszczenia o dużym natężeniu ruchu/miejsca publiczne: aby zwiększyć odporność można nanieść 1 warstwę lakieru SVP AQUA BLANCHON na 3 warstwy OCÉANIC® OPAQUE w odstępie maksymalnie 48 godzin.
- Aby uzyskać efekt inny niż satynowy, można nanieść 1 warstwę OCÉANIC® BLANCHON połysk lub Wosk naturalny (aspekt matowy).

■ Czyszczenie narzędzi

- Zaraz po użyciu przemyć dokładnie wodą.

■ Należy chronić środowisko:

- Dobrze odcisnąć i wytrzeć narzędzia natychmiast po użyciu.
- Wypłukać je w naczyniu z niewielką ilością wody. użytą wodę pozostawić do wyparowania.
- Nagromadzony suchy osad można wyrzucić do śmietnika.
- Po użyciu dokładnie zamknąć opakowanie.
- Puste opakowanie przeznaczyć do utylizacji.
- Aby poznać zasady usuwania i gromadzenia odpadów należy zwrócić się do władz lokalnych.
- Nie wylewać odpadów do kanalizacji.

SCHNIĘCIE, UTWARDZANIE I UŻYTKOWANIE

- Pyłosuchość: 30 minut.
- Schnięcie "matowienie/pokrywanie": 2 godziny w normalnych warunkach.
- Nie przekraczać 48 godz. między nakładaniem poszczególnych warstw.
- Całkowite utwardzenie: 8 do 10 dni w normalnych warunkach.
- Umiarkowany ruch w pomieszczeniu: od 10 do 12 godzin w normalnych warunkach.
- Użytkowanie pomieszczeń: w ciągu pierwszych 10 dni zachować ostrożność: nie przykrywać (plandekami ochronnymi) i nie układać dywanów na polakierowanym parkiecie. Nie przesuwaj ciężkich mebli. Odkurzać przy użyciu odkurzacza lub miotły (nie stosować wilgotnych ściereczek).
- Następnie: umieścić odpowiednie zabezpieczenia (z filcu) pod nogami krzeseł i stołów. Jeśli to konieczne, przy wejściu do pomieszczenia umieścić wycieraczkę, która zatrzyma kurz i żwir. Nie dopuścić do rozlewania wody i innych cieczy na polakierowanej powierzchni (dobrze zabezpieczyć doniczki).

WYDAJNOŚĆ

- 10 m² z 1L przy jednej warstwie.

PRZECHOWYWANIE

- Chronić przed mrozem (uwaga na składowanie w pojazdach).
- Po zakończonej pracy szczelnie zamknąć opakowanie.

PIELĘGNACJA

- OCÉANIC® OPAQUE ułatwia pielęgnację wszystkich parkietów.
- BIEŻĄCA PIELĘGNACJA: Odkurzać regularnie przy użyciu odkurzacza (lub miotły), w razie potrzeby czyścić na mokro (preparatem LAGOON® BLANCHON, dobrze odcisniętymi, nieociekanymi narzędziami). LAGOON® czyści, pielęgnuje i chroni lakierowane parkiety. Jego regularne stosowanie ogranicza powstawanie zabrudzeń w tym również czarnych śladów po obuwiu oraz innych zanieczyszczeń na powierzchni lakieru.
- Ważne: pierwsze czyszczenie dopiero po upływie 10 dni, po całkowitym wyschnięciu lakieru OCÉANIC® OPAQUE.
- NIE UŻYWAĆ: monoszlifierki, mopa z frędzlami, silikonowych nabyśszczaczy, produktów zawierających amoniak oraz detergentów ścierających, itd., tzn. wszystkich produktów i narzędzi mogących powodować poślizg i nadawać połysk.
- Powierzchnie poddane dużemu natężeniu ruchu należy konserwować odpowiednio środkami takimi jak: PROTECTOR PÓŁPOŁYSK BLANCHON i CLEANER LISABRIL BLANCHON.

DANE TECHNICZNE

PRZEZNACZENIE	LAKIER DO OCHRONY I DEKORACJI PARKIETÓW I PODŁÓG, GOTOWY DO UŻYTKU
TYP ŻYWCIA	Poliuretanowe w fazie wodnej
KLASYFIKACJA AFNOR	Grupa 1, klasa 7b2
GĘSTOŚĆ	1,05 (w temp. 20°C, wg NF T 30020)
LEPKOŚĆ	150 do 450 cP w zależności od odcienia (BROOKFIELD T2)
INFORMACJE DODATKOWE	Odniesz się do odpowiednich Kart Danych Bezpieczeństwa (KDB) (dostępnych na stronie www.blanchon.com lub www.quickfds.com)
SZLIFOWANIE - POKRYWANIE	2 godziny w normalnych warunkach
ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE TEST TABERA	Ubytek masy: 40 mg (tarcze ścieme CS 10, 1000 obrotów, 1 kg)
ODPORNOŚĆ NA UDERZENIA	50 cm (przebijak 400 g) (wg NF T 30039)
ODPORNOŚĆ NA ZARYSOWANIE	Ołówek 7 H

*ZAŁĄCZNIK: MECHANICZNE SZLIFOWANIE PARKIETU

- Odbywa się za pomocą szlifierki do parkietów, szlifierki krawędziowej i skrobaka do rogów.
- Szlifierkę należy prowadzić zgodnie z kierunkiem padania światła, i o ile to możliwe, zgodnie z kierunkiem ułożenia włókien.
- Przemieszczać się płynnie celem równomiernego wyszlifowania powierzchni.
- Pierwsze szlifowanie: papier gruboziarnisty (24, 30 lub 36), aby wyszlifować parkiet do surowego drewna i wyrównać powierzchnię.
- Drugie szlifowanie: papier średnioziarnisty (50 albo 60), aby wygładzić powierzchnię.

- Trzecie szlifowanie: konieczne papier drobnoziarnisty (100 albo 120), aby zapewnić piękne wykończenie.
- Wyczyszczyć i wyszlifować brzegi całego pomieszczenia (szlifierką krawędziową i skrobakiem).
- Szlifowanie za pomocą monoszlifierki z tarczami ściernymi (100 lub 120) doskonale przygotowuje powierzchnie, zwłaszcza parkietów o ułożeniu naprzemiennym: szachownica, jodełka "grot strzały", jodełka "zig-zag", jodełka francuska, itd.
- Starannie odkurzyć całe pomieszczenie używając odkurzacza o dużej mocy ssania (powierzchnię parkietu, listwy podłogowe, parapety okienne oraz grzejniki).

Karta techniczna zatwierdzona przez Dział Techniczny i wydana 01.07.2015 r.

Wyrób opracowany i wyprodukowany we Francji.

Wszelkie wskazówki i zalecenia zawarte w Karcie Technicznej zostały udzielone w dobrej wierze w celach informacyjnych. Firma nie może ponosić odpowiedzialności za jakiegokolwiek straty poniesione na skutek nieprawidłowego bądź błędnego użycia jej materiałów. Niniejsza Karta Techniczna zastępuje wcześniejsze wersje i zawiera aktualne informacje dotyczące produktu.

BLANCHON POLSKA Sp. z o.o.
Ul. Podwale 62, 50-010 WROCLAW
Tel/Fax: (71) 316 67 84
e-mail: biuro@blanchon.pl - www.blanchon.com
NIP 896-13-15-370, REGON 932714413

Blanchon

BLANCHON - 50 8^{me} Rue - 69800 SAINT-PIERRE - FRANCE - Tél. : (0033) 472 89 06 09 - Fax : (0033) 472 89 06 02
RCS LYON 390 112 886 - APE 2030 Z - E-mail : blanchon@blanchon.com - Site internet : www.blanchon.com - www.lqeb Blanchon.com