

Aquateinte™ 2K

Bejca do drewna



WŁAŚCIWOŚCI

Wyjątkowa głębia barw i odcieni drewna

Pokrywalna bezpośrednio wszystkimi wykończeniami z serii AQUA

Wykończenie w systemie WHITE CONCEPT® biel i szary perłowy

Bez zapachu

Wszystkie odcienie dają się ze sobą mieszać

ZASTOSOWANIE

Stosowana w BEZZAPACHOWYM systemie AQUA

Idealna do parkietów i dużych powierzchni

Do wnętrza

PRZEZNACZENIE I ASORTYMENT

- Bezzapachowa, dwuskładnikowa, wodno-poliuretanowa bejca do drewna AQUATEINTE™ 2K BLANCHON, zmywalna wodą.
- Duża łatwość nakładania, wszechstronność użycia, oraz głębia barw sprawiają, że jest ona idealna do dużych powierzchni, a zwłaszcza do parkietów.
- AQUATEINTE™ 2K jest przeznaczona do wszystkich parkietów, podłóg drewnianych, schodów, boazerii, mebli i okładzin z każdego rodzaju drewna (rzadkie gatunki: należy wcześniej skontaktować się z doradcą firmy BLANCHON).
- AQUATEINTE™ 2K tworzy z lakierem podkładowym PRIMAQUATEINTE™ BLANCHON unikalny system WHITE CONCEPT®, który pozwala uzyskać białe odcienie (lub bardzo jasne) na drewnie garbnikowym znanym z deformowania koloru i powstawania plam na powłokach wykończeniowych.
- Bejca AQUATEINTE™ 2K jest dostępna w 7 odcieniach: dąb jasny, dąb średni, dąb rustykalny, jatoba, wenge, tek, ipe, 4 kolorach: szary mysi, szary łupkowy, gołębi, czarny, 2 odcieniach w systemie WHITE CONCEPT®: biały i szary perłowy, jak również w wersji bezbarwnej do rozjaśniania barw. Wszystkie odcienie można ze sobą mieszać.

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

- AQUATEINTE™ 2K nakłada się bezpośrednio na czyste i surowe drewno, pozbawione wszelkich śladów wosku, lakieru, lakieru do parkietu, farby, itd.
- PARKIETY: wycyklinować parkiety, podłogi i schody drewniane do surowego drewna (nie stosować zmywaczy powłok ani rozpuszczalników do wosków). Upewnić się, że powierzchnia jest pozbawiona wszelkich śladów starych powłok wykończeniowych takich jak środki czystości, tłuste ślady, woski, politory lub olej lniany (bądź inne specjalistyczne oleje). Nie stosować detergentów, środków wybielających i czyszczących do parkietu. (patrz ZAŁĄCZNIK®, strona 2, szczegóły dotyczące szlifowania parkietu).
- Na połączenia między klepkami parkietu, należy uprzednio nanieść WYPEŁNIACZ SZCELIN BLANCHON lub PRO FILLER BLANCHON, aby uniknąć gromadzenia się bejcy w tych miejscach (patrz Karty Techniczne tych produktów). System WHITE CONCEPT® i DREWNO GARBNIKOWE: w przypadku nanoszenia bejcy w kolorze białym lub szarym perłowym należy wcześniej „zablokować” podłoże lakierem podkładowym PRIMAQUATEINTE™ (patrz Karta Techniczna tego produktu).
- Starannie odkurzyć.

SPOSÓB UŻYCIA

Mieszanie

- Dobrze wstrząsnąć składnikami A i B przed przygotowaniem mieszanki.
- Wymieszać dokładnie BEJCĘ AQUATEINTE™ 2K (składnik A) z UTWARDZACZEM (składnik B) tuż przed użyciem. DOZOWANIE UTWARDZACZA składnika B: 1 część na 10 części bejcy AQUATEINTE™ 2K (objętościowo). WAŻNE: Dokładnie wstrząsnąć mieszanką natychmiast po wlewniu UTWARDZACZA do AQUATEINTE™ 2K.
- Starannie wymieszać natychmiast po wlewniu UTWARDZACZA do bejcy AQUATEINTE™ 2K. Przygotowaną mieszankę należy wykorzystać w ciągu 2 godzin gdyż po upływie tego czasu stopniowo gęstnieje, aż staje się niezdatna do naniesienia.
- Nie rozcieńczać (w celu uzyskania jaśniejszej barwy mieszać z odcieniem bezbarwnym).

Nakładanie

- Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Nie pozostawiać kwiatów doniczkowych i akwariów w barwionych pomieszczeniach.
- Nanosić równomierne warstwy wałkiem (z krótkim włosiem), pędzlem do krawędzi i niewielkich powierzchni, zawsze w kierunku ułożenia włókien drewna, nie „rozciągając” preparatu. Przy realizacji poprawek na zakładkach pracować bez dociskania powierzchni i nie dokładając AQUATEINTE™ 2K. Odradza się stosowanie pistoletu.
- WAŻNE: po zakończeniu pracy wyrównać monoszlifierką grubość naniesionej warstwy AQUATEINTE™ 2K (białym lub beżowym padem). Dla otrzymania lepszego efektu, posuwać się fragmentami. Aby uzyskać idealny rezultat, nakładać preparat sukcesywnie na kolejne fragmenty podłoża. Rozprowadzona w ten sposób bejca AQUATEINTE™ 2K może poczekać aż cała powierzchnia zostanie zabarwiona. Następnie wypolerować całość monoszlifierką z białym padem (do krawędzi i trudno dostępnych miejsc użyć czystej, białej bawełnianej szmatki): bejca
- AQUATEINTE™ 2K łatwo się rozprowadza i pozwala uzyskać jednolitą, gładką powierzchnię (warstwa się nie „wałkuje”).
- W przypadku aplikacji bejcy białych lub jasnych na drewno garbnikowe należy koniecznie zastosować system WHITE CONCEPT®: najpierw utrwalić surowe podłoże 1 warstwą lakieru podkładowego PRIMAQUATEINTE™, następnie po upływie 1h30min., bez matowienia powierzchni, nanieść 1 warstwę AQUATEINTE™ 2Kw kolorze białym lub szarym perłowym.
- Dzięki specjalnej formule bejca AQUATEINTE™ 2K może zostać pokryta dowolnym lakierem podkładowym lub wykończeniami z serii Aqua, bez konieczności wcześniejszego blokowania bejcy. Nie powoduje zmiany ostatecznego rezultatu, doskonała w połączeniu z produktami wykończeniowymi przeznaczonymi do jasnego drewna: lakierami do parkietu BLANCHON INTENSIV® lub INITIAL OLEJEM DO PARKIETU „JAKOŚĆ I ŚRODOWISKO” surowe drewno, ultra mat lub efekt naturalny.
- Wykończenia tradycyjne: nanosić po 6 godzinach schnięcia (lakier do parkietu lub drewna, olej, olej woskujący lub wosk BLANCHON).
- W tych wszystkich przypadkach, aby nie uszkodzić uzyskanego koloru nie należy matować zabarwionej powierzchni lecz dopiero pierwszą warstwę powłoki wykończeniowej (bezpośrednie matowanie bejcy może spowodować powstanie różnic kolorystycznych na powierzchni). Zaleca się matować podłoże (drobnoziarnistym papierem ściernym) przed nanoszeniem ostatniej warstwy lakieru do parkietu.

WAŻNE: dla uzyskania bardziej dyskretnego efektu rozcieńczyć bezbarwną bejcę AQUATEINTE™ 2K. Pozwoli to zachować jej nieprzemakalny charakter i ułatwi polerowanie.

- W większości przypadków 1 warstwa AQUATEINTE™ 2K wystarczy aby otrzymać zamierzony rezultat. Dla uzyskania mocniejszego zabarwienia, po 6 godzinach nanieść drugą warstwę.

Blanchon

Aquateinte™ 2K

Czyszczenie narzędzi

- Zaraz po użyciu przemyć dokładnie wodą. Nie używać ponownie zużytego opakowania.
- Należy chronić środowisko:
 - Dobrze odciągnąć i wytrzeć narzędzia natychmiast po użyciu.
 - Oplukać je w naczyniu z niewielką ilością wody. użytą wodę pozostawić do odparowania.
 - Nagromadzony osad można wyrzucić do śmietnika.
 - Po użyciu dokładnie zamknąć opakowanie.
 - Puste opakowanie przeznaczyć do utylizacji.
 - Nie wylewać odpadów do kanalizacji.

SCHNIĘCIE, UTWARDZANIE I UŻYTKOWANIE

- W normalnych warunkach stosowania (temperatura 20°C, wilgotność 65%, dobrze wentylowane pomieszczenia).
- Pyłosuchość: 30 minut.
- Schnięcie „pokrywanie”: po 6 godz.
- WAŻNE: Podczas schnięcia nie zostawiać metalowych przedmiotów (narzędzi) w kontakcie z zabarwionym drewnem.

WYDAJNOŚĆ

- 15 m² z 1L przy jednej warstwie.

PRZECHOWYWANIE

- BEJCA AQUATEINTE™ 2K (Składnik A): chronić przed mrozem (uwaga na przechowywanie w pojazdach).
- UTWARDZACZ AQUATEINTE™ 2K (Składnik B): odporny na mróz.
- Dobrze zamknąć opakowania obu składników po zakończeniu pracy. WAŻNE: Zaleca się wytarcie kołnierza butelki utwardzacza, aby produkt nie skleił nakrętki.

DANE TECHNICZNE

PRZEZNACZENIE	BEJCA DO DREWNA POKRYWALNA LAKIEREM DO PARKIETÓW
TYP ŻYWIC	Składnik A: akrylowe Składnik B: poliuretanowe wodorozcieńczalne
KLASYFIKACJA AFNOR	Grupa 1, klasa 6a2
LEPKOŚĆ	Składnik A: < 50 cP (BROOKFIELD) Składnik B: 300 cP (BROOKFIELD)
INFORMACJE DODATKOWE	Odnieść się do odpowiednich Kart Danych Bezpieczeństwa (dostępnych na www.blanchon.com oraz na www.quickfds.com)
MIESZANIE I KATALIZACJA (niezmiennie)	10 części BEJCY AQUATEINTE™ 2K (składnik A) + 1 część UTWARDZACZA AQUATEINTE™ 2K (składnik B)
POKRYWANIE	Po 6 godzinach w normalnych warunkach

*ZAŁĄCZNIK: MECHANICZNE SZLIFOWANIE PARKIETU

- Odbywa się za pomocą szlifierki do parkietu, szlifierki krawędziowej i skrobaka do rogów.
- Szlifierkę należy prowadzić w kierunku padania światła a najlepiej, o ile to możliwe, w kierunku ułożenia włókien.
- Posuwać się stopniowo celem równomiernego wycyklinowania powierzchni.
- Pierwsze szlifowanie: tarcze gruboziarniste (24, 30 albo 36), aby wyszlifować parkiet do surowego drewna i go wyrównać.
- Drugie szlifowanie: tarcze średnioziarniste (50 albo 60), wygładzić powierzchnię.
- Trzecie szlifowanie: tarcze drobnoziarniste (100 albo 120), aby uzyskać piękne wykończenie.
- Wyczyścić i wyszlifować brzegi całego pomieszczenia (szlifierką krawędziową i skrobakiem).
- Wyglądanie powierzchni monoszlifierką z tarczami ściernymi (100 lub 120) doskonale przygotowuje powierzchnie zwłaszcza parkietów o ułożeniu naprzemiennym: szachownica, jodełka „grot strzały”, jodełka „zig-zag”, jodełka francuska itd.
- Starannie odkurzyć całe pomieszczenie używając odkurzacza o dużej mocy ssania (powierzchnię parkietu, listwy podłogowe, parapety okienne oraz grzejniki).

Karta techniczna zatwierdzona przez Dzia³ Techniczny i wyemitowana 30.07.2014 r.

Wszelkie wskazówki i zalecenia zawarte w Karcie Technicznej zostały udzielone w dobrej wierze w celach informacyjnych. Firma nie może ponosić odpowiedzialności za jakiegokolwiek straty poniesione na skutek nieprawidłowego b d y b ęd nego użycia jej materiałów. Niniejsza Karta Techniczna zastępuje wcześniejsze wersje i zawiera aktualne informacje dotyczące produktu.

BLANCHON POLSKA Sp. z o.o.
Ul. Podwale 62, 50-010 WROCLAW
Tel.: (71) 316 67 48 - Fax: (71) 316 67 84
e-mail: biuro@blanchon.pl - NIP 896-13-15-370, REGON 932714413

Blanchon

BLANCHON S.A. - 28 rue Charles Martin - BP 105 - 69192 SAINT FONS Cedex - France
- Tél.: (0033) 472 89 06 09 - Fax: (0033) 472 89 06 02
RCS LYON 390 112 886 - APE 2030 Z - E-mail: blanchon@blanchon.com - Internet: www.blanchon.com