

## BERBARWNY OLEJ BEZ WYCIERANIA

### Gotowy do użycia



### Nadaje złocisty odcień



### Doskonałe pokrywanie powierzchni



### Wysoka odporność chemiczna



### Łatwe nakładanie w 2 warstwach



### Odcień matowy



### Ochrona przeciw kurzowi



### Trwała ochrona Parkiety, schody, boazerie i blaty



# Easy Oil™



## PRZEZNACZENIE I PREZENTACJA

- EASY OIL™ BLANCHON to tradycyjny olej impregnujący do parkietów, drewnianych podłóg oraz wewnętrznych powierzchni z drewna.
- Ponieważ nie jest potrzebne wycieranie, produkt EASY OIL™ jest bardzo łatwy w nakładaniu. Dzięki oleistej konsystencji i doskonałym właściwościom kryjącym EASY OIL™ jest bardzo przyjemny w użyciu.
- EASY OIL™ nadaje parkietom piękny, ciepły odcień i podkreśla strukturę drewna.
- EASY OIL™ trwale impregnuje powierzchnię parkietu, chroni przed kurzem i wilgocią oraz zapewnia odporność chemiczną.
- EASY OIL™ stosowany jest na wszystkich europejskich gatunkach drewna, a także na większości gatunków drewna egzotycznego (o właściwościach przeciwyklatkowych, np. ipe, drewno tekowe itp. (zob. § ZASTOSOWANIE I NAKŁADANIE).
- Dostępny jest w dwóch odcieniach: jedwabisty mat i ultra mat.

## PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

- Parkiet musi być idealnie czysty i suchy; wilgotność powinna być poniżej 10%; należy się zapoznać z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego (nie należy stosować wybielacza).
- Nowe i stare parkiety należy wyrównać poprzez szlifowanie: drewno przeznaczone do lakierowania należy wyszlifować « do białości » (granulacja 24 lub 36) oraz dodatkowo papierem o granulacji 50 lub 60, a następnie wykończyć papierem o granulacji 100 lub 120 (por. ANEKS).
- **Ważne: drewno szrotkowane pozwala na otrzymanie głębszych odcieni niż drewno gładkie.**
- W przypadku parkietów klejonych zalecane jest zastosowanie produktu PRO FILLER BLANCHON (spoiwo do szpachlowania AQUA), umożliwiające szpachlowanie w odpowiednim odcieniu (zob. Karty Techniczne produktów).
- Następnie powierzchnię należy starannie odkurzyć.
- Drewno egzotyczne należy odłuścić za pomocą produktu DILUANT SYNTILAC® BLANCHON lub acetonu.

## Stosowanie środków owadobójczych

- W razie potrzeby zastosować odpowiedni środek.

## Barwienie

- Wyszlifowane parkiety (surowe drewno) można barwić za pomocą produktów AQUATEINTE® 2K BLANCHON, TEINTE À BOIS BLANCHON dla parkieciarzy lub VIEILLISSEUR BOIS BLANCHON (odcienie pozytywne). Po wyschnięciu nałożyć warstwę produktu PRIM'HUILE BLANCHON<sup>(1)</sup>. W przypadku jasnego drewna należy uwzględnić fakt, że obecność żywicy powoduje ocieplenie barwy drewna. Ostateczny odcień będzie widoczny dopiero po nałożeniu warstwy produktu PRIM'HUILE<sup>(1)</sup> (w razie potrzeby należy przeprowadzić test w słabo widocznym miejscu).
- Najciekawszy efekt uzyskuje się na szrotkowanym drewnie, wcześniej «postarzone» lub zabarwionym produktem VIEILLISSEUR BOIS BLANCHON.
- Stosownie lazur jest zabronione.
- **Ważne: w przypadku wcześniej barwionego drewna narażonego na duży lub średni ruch, otrzymany odcień będzie ulegał zmianom, jeżeli powierzchnia nie będzie poddawana konserwacji. Należy ją przeprowadzać starannie i regularnie, aby zapewnić trwałość efektu dekoracyjnego oraz odpowiednią ochronę.**

## ZASTOSOWANIE I NAKŁADANIE

- Produkt EASY OIL™ jest gotowy do użycia i nie wymaga rozcieńczenia.
- Przed użyciem produkt należy starannie wymieszać.
- Nie jest zalecane impregnowanie parkietu w temperaturach poniżej 12°C lub powyżej 25°C. Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.
- Pierwszą cienką warstwę produktu EASY OIL™ nakładać wałkiem o krótkim włosiu (wałek do lakieru, 5 mm) wzdłuż włókien drewna lub, jeżeli nie jest to możliwe, zgodnym z kierunkiem światła wpadającego do pomieszczenia. Obrzeża wykończyć pędzlem lub spalterem. Na powierzchniach pionowych, meblach i blatach możliwe jest zastosowanie pistoletu natryskowego.
- Po wyschnięciu zmatowić powierzchnię tarczą ścierną (ziarno 120 lub 150), bardzo starannie odkurzyć, a następnie przetrzeć lekko wilgotną ściereczką z mikrofibry, aby usunąć wszelkie, nawet najdrobniejsze drobinę kurzu.
- Nałożyć drugą warstwę w taki sam sposób, jak pierwszą. Każda nakładana warstwa powinna być bardzo cienka, w granicach 25 m<sup>2</sup>/L.
- Porada eksperta: aby uzyskany efekt był jeszcze bardziej matowy oraz gładki w dotyku, drugą warstwę można dodatkowo wytrzeć (za pomocą monoszlifierki lub szmatki).
- Nie przekraczać 48 godzin pomiędzy warstwami.
- Produkt EASY OIL™ jest kompatybilny z przemysłowymi maszynami do lakierowania.
- **Szczególny przypadek:**

Na powierzchniach z drewna egzotycznego, tłustego oraz parkietach okrętowych nałożyć warstwę produktu PRIM'OLEJ w celu zapobieżenia możliwym opóźnieniom wysychania typowym dla tego rodzaju drewna. Następnie nałożyć 1 warstwę za pomocą wałka.

# Blanchon

## Czyszczenie narzędzi

- Narzędzia należy wyczyścić bezpośrednio po zastosowaniu za pomocą produktu DILUANT S.O. BLANCHON.
- Szmatki, podkładki oraz narzędzia należy wyczyścić natychmiast po użyciu (w przypadku przechowywania materiałów nasączonych płynem istnieje ryzyko samozapłonu). Szmatki i podkładki można również przechowywać w wodzie. Nie wyrzucać szmatek i podkładek nasączonych olejem, jeżeli nie zostały wypłukane w wodzie.
- Po użyciu starannie zamknąć opakowanie. Nie wylewać pozostałości do kanalizacji.

## CZAS SCHNIĘCIA I UTWARDZENIA ORAZ DOPUSZCZENIE DO EKSPLOATACJI

- Pyłosuchość: 1,5 - 2 godz. w normalnych warunkach
- Suchość dotykowa: 8 - 10 godz. w normalnych warunkach.
- Całkowite utwardzenie: 8 - 10 dni.
- Korzystanie z pomieszczenia: 1 - 4 dni po nałożeniu ostatniej warstwy.
- Przez kilka pierwszych dni należy przedsięwziąć pewne środki ostrożności: nie przykrywać (plandeki ochronne), nie umieszczać przez ten okres dywanów na olejowanym parkiecie. Odkurzyć za pomocą odkurzacza, miotły lub szmatki (nie stosować mokrych tkanin). Nie przesuwac ciężkich mebli. Na olejowanym parkiecie nie pozostawiać zalegającej wody ani innych płynów (należy dobrze zabezpieczyć donice z kwiatami).
- Następnie należy umieścić odpowiednie zabezpieczenia (filc) pod nogami stołów i krzesel. Dobrej jakości wycieraczka umieszczona przed wejściem zatrzyma pył oraz drobne kamienie. Drewno potrzebuje odpowiedniego klimatu: idealne są temperatura otoczenia 19 - 21°C i wilgotność względna powietrza ok. 50 - 65%.

## WYDAJNOŚĆ

- PIERWSZA IMPREGNACJA WYCYKLINOWANEGO PARKIETU: 25 m<sup>2</sup>/litr/warstwa.
- KONSERWACJA: ok. 25 - 35 m<sup>2</sup>/litr/warstwa.

## KONSERWACJA I RENOWACJA

- Olejowaną powierzchnię należy regularnie odkurzać (za pomocą miotły lub odkurzacza).
- Plamy i punktowe ślady można łatwo usunąć za pomocą neutralnego detergentu (używanie materiały należy dobrze odcisnąć, płyn nigdy nie powinien z nich kapać).
- Ważne: przed pierwszym czyszczeniem należy odczekać 15 dni, aby produkt EASY OIL™ całkowicie wyszechl.
- PRAWIDŁOWO KONSERWOWANY OLEJOWANY PARKIET PIĘKNIJE Z UPŁYWEM CZASU.

## Bieżące czyszczenie

- Czyszczenie na mokro za pomocą MYDŁA DO PIELEGNACJI BLANCHON, rozcieńczonego w proporcji 50 ml na 5 litrów wody. Do codziennego czyszczenia można również stosować środek do czyszczenia parkietów LAGOON® BLANCHON.
- Wydzielone fragmenty powierzchni kolejno czyścić za pomocą miotły z mikrofibry, mopa lub ścierki, które należy regularnie płukać. Aby parkiet nie był nadmiernie moczony, zawsze należy je dobrze odcisnąć.
- Powierzchnię należy czyścić w różnych odstępach czasu - w mało uczęszczanych pomieszczeniach co tydzień, zaś w mocno uczęszczanych - nawet codziennie. MYDŁO DO PIELEGNACJI pozwala na głębokie oczyszczenie olejowanego parkietu, wzmacniając jednocześnie jego ochronę.

## Regularna konserwacja

- Na odkurzonej, czystej powierzchni rozpylić OLEJ RENOWACYJNY BLANCHON, a następnie polerować za pomocą czystej i suchej bawełnianej ściereczki do uzyskania matowego połysku. Czynność ta będzie przebiegała łatwiej i szybciej przy zastosowaniu monoszlifierki z beżową nakładką (jeżeli powierzchnia jest mocno zabrudzona, można zastosować czerwoną nakładkę, aby czyszczenie mechaniczne miało intensywniejszy efekt). W tym wypadku efekt będzie zbliżony do metody natryskowej: polerowanie będzie szybsze, a czyszczenie mechaniczne intensywniejsze.
  - Ponowne dopuszczenie do eksploatacji: 4 - 8 godzin po zakończeniu polerowania.
  - Częstotliwość: kiedy odcień olejowanego parkietu przestaje być równomierny.
  - Kiedy parkiet jest mocno uczęszczany, a konserwacja metodą natryskową nie przynosi już zadowalających efektów, całość powierzchni można zmatować tarczą ścierną (ziarno 120 lub 150). Odkurzyć, a następnie za pomocą wałka nałożyć warstwę EASY OIL™.
  - Konserwacja jest łatwiejsza, jeżeli jest przeprowadzana regularnie i z odpowiednią częstotliwością.
- UWAGA: możliwe jest polakierowanie parkietu zaimpregnowanego EASY OIL™: wyszlifowanie parkietu do stanu surowego całkowicie usunie produkt.

## DANE TECHNICZNE

PRZEZNACZENIE	IMPREGNACJA PARKIETÓW I PODŁÓG
TYP ŻYWIC	Oleje uretanowe
KLASYFIKACJA AFNOR	Grupa I, klasa 2b
GĘSTOŚĆ	0,87 (w 20°C, zgodnie z NF T 30020)
LEPKOŚĆ	BROOKFIELD (T2, szybkość 100 obr./min. w 20°C) 250 cP
INFORMACJE O PRZEPISACH	Produkt niebezpieczny. Przy użyciu stosować zalecane środki ostrożności. Należy zapoznać się z Kartą charakterystyki produktu dostępną na stronie <a href="http://www.blanchon.com">www.blanchon.com</a> lub <a href="http://www.quickfds.com">www.quickfds.com</a>
SZLIFOWANIE - NAKŁADANIE KOLEJNEJ WARSTWY	8 - 10 godz. w zależności od temperatury i poziomu wilgotności
ODPORNOŚĆ NA ARTYKUŁY GOSPODARSTWA DOMOWEGO	Olej roślinny, alkohol 40°, woda, kawa, herbata, tusz: RAS po 3 godzinach ekspozycji (po 10 dniach schnięcia, zgodnie z NF T 30053). Stosowanie produktów zawierających amoniak jest zabronione.

### ANEKS: MASZYNOWE SZLIFOWANIE PARKIETU

- Odbywa się za pomocą szlifierki do parkietu, szlifierki krawędziowej i skrobaka do rogów.
  - Szlifierkę należy prowadzić w kierunku ułożenia włókien, a najlepiej, o ile to możliwe, w kierunku padania światła.
  - Posuwać się stopniowo celem równomiernego wycyklinowania powierzchni.
  - Pierwsze szlifowanie: tarcze gruboziarniste (24, 30 albo 36), aby wyszlifować parkiet do surowego drewna i go wyrównać.
  - Dругie szlifowanie: tarcze średnioziarniste (50 albo 60), aby dla wygładzić powierzchnię.
  - Trzecie szlifowanie: tarcze drobnoziarniste (100 albo 120), aby uzyskać piękne wykończenie
- (w przypadku nanoszenia wykończenia w aspekcie « efekt naturalny », stosować tarczę o ziarnistości 150 lub 120 wcześniej używanej).
- Wyczyścić i wyszlifować brzegi całego pomieszczenia (szlifierką krawędziową i skrobakiem).
  - Wygładzanie powierzchni monoszlifierką z tarczami ściernymi (100 lub 120) doskonale przygotowuje powierzchnie zwłaszcza parkietów o ułożeniu naprzemiennym: szachownica, jodełka « grot strzały », jodełka « zig-zag », jodełka francuska, itd. Starannie odkurzyć całe pomieszczenie używając odkurzacza o dużej mocy ssania (powierzchnię parkietu, listwy podłogowe, parapety okienne oraz grzejniki)

Karta Techniczna została zatwierdzona przez Serwis Techniczny i oddana do użytku w styczniu 2019 r. Zaprojektowano, opracowano i wyprodukowano we Francji.

Informacje zawarte w niniejszej Karcie Technicznej podane zostały w dobrej wierze, wyłącznie w celach informacyjnych.

W żadnym wypadku nie stanowią one z naszej strony gwarancji, ani też nie porządkują do ponoszenia przez nas odpowiedzialności za korzystanie z naszych produktów. Niniejsza Karta Techniczna anuluje i zastępuje wszystkie jej poprzednie wersje.

BLANCHON POLSKA Sp. z o.o.

ul. Sienna 39 - 00-121 WARSZAWA

Tel: +48 22 417 10 80 - Fax: +48 22 417 10 81

e-mail: [biuro@blanchon.pl](mailto:biuro@blanchon.pl) - [www.blanchon.com](http://www.blanchon.com)

NIP 896-13-15-370, REGON 932714413

# Blanchon

BLANCHON - 50 8<sup>me</sup> Rue - 69800 SAINT-PIERRE - FRANCE - Tél. : {0033} 472 89 06 09 - Fax : {0033} 472 89 06 02

RCS LYON 390 112 886 - APE 2030 Z - E-mail : [blanchon@blanchon.com](mailto:blanchon@blanchon.com)

Site internet : [www.blanchon.com](http://www.blanchon.com)