

Poliuretanowa farba
o konsystencji żelu
do malowania linii
w halach sportowych

Wysoka tiksotropia



Bez zapachu



Doskonała przyczepność



Powłoka antypoślizgowa:
właściwości
antypoślizgowe
poświadczane normą
NF EN 13036-4



Wysoka odporność



Farba SPORT Linie



PRZEZNACZENIE I ASORTYMENT

- FARBA SPORT LINIE BLANCHON została opracowana dla profesjonalistów specjalizujących się w malowaniach linii w obiektach sportowych, w idealny sposób rozwiązuje problem "zacieków", które często tworzą się pod taśmami wytyczającymi linie malowania.
- Dzięki swej odpowiedniej lepkości ułatwia aplikację, a konsystencja żelu zapobiega przedostawianiu się farby pod taśmami malarskimi.
- 100% poliuretanu w fazie wodnej; ta wysokiej jakości, bezzapachowa FARBA SPORT LINIE z serii SPORT BLANCHON została specjalnie opracowana do nanoszenia na lakierowane powierzchnie w obiektach sportowych (patrz Broszura BLANCHON "Wykończenie powierzchni sportowych").
- FARBA SPORT LINIE jest dostępna w 5 kolorach: biały, żółty, niebieski, czerwony i czarny.

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

- Stosować specjalne taśmy samoprzylepne ("malarskie"). Sprawdzić ich przyleganie do podłoża specjalnym wałkiem dociskającym.
- W przypadku nakładania na lakiery do parkietów, zmatowić powierzchnię przeznaczoną do malowania papierem ściernym granulacja 100. Starannie odkurzyć.
- Nasączyć szmatkę alkoholem i delikatnie przetrzeć powierzchnię do malowania.
- Natychmiast po odparowaniu alkoholu, nanieść FARBĘ SPORT LINIE.

SPOSÓB UŻYCIA

Mieszanie

- Nie należy dzielić przewidzianych ilości: przygotować mieszankę o masie całkowitej 1 kg : 900g + 100g.
- W przypadku powierzchni uprzednio lakierowanych bądź plastikowych zaleca się zwiększyć ilość UTWARDZACZA do 20% (zamiast 10%).
- Dobrze wstrząsnąć UTWARDZACZEM przed waniem go do FARBY.
- Bardzo starannie wymieszać składniki do uzyskania jednolitej mieszanki. Czas przechowywania mieszanki: 90 minut.
- NIGDY NIE ROZCIENIĆ.

Nakładanie

- Farba jest stosowana jako element wykończeniowy. Nanosić na czyste powierzchnie pozbawione wszelkich śladów wosku, silikonu czy zabrudzeń. Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Nie pozostawiać roślin doniczkowych i akwariów w malowanych pomieszczeniach. Nie stosować FARBY SPORT LINIE w temperaturze poniżej 15°C (w przypadku przechowywania produktu w niskiej temperaturze, należy odczekać, aż osiągnie on prawidłową temperaturę). Przed naniesieniem farby na całą powierzchnię należy przeprowadzić test przyczepności.
- W przypadku nanoszenia na świeżo położoną warstwę lakieru do parkietów lub farby, należy odczekać przynajmniej 24 godziny, aby umożliwić dogłębne wyschnięcie.
- Nakładać pędzlem lub małym wałkiem do malowania.
- Świeże plamy po farbie należy natychmiast usunąć za pomocą wody.
- Usunąć taśmy samoprzylepne jak tylko farba uzyska jednolity matowy wygląd (około 1h30min).
- W większości przypadków nakłada się jedną warstwę FARBY SPORT LINIE (jeżeli zachodzi konieczność naniesienia 2 warstwy, należy ją nanieść w ciągu 24 godzin).

Czyszczenie narzędzi

- Zaraz po użyciu narzędzia przemyć dokładnie wodą.
- Należy chronić środowisko
 - Dobrze odcisnąć i wytrzeć narzędzia natychmiast po użyciu.
 - Oplukać je w naczyniu z niewielką ilością wody. użytą wodę pozostawić do odparowania.
 - Nagromadzony suchy osad można wyrzucić do śmietnika.
 - Po użyciu dokładnie zamknąć opakowanie.
 - Puste opakowanie przeznaczyć do utylizacji.
 - Nie wylewać odpadów do kanalizacji.

Blanchon

Farba SPORT Linie

SCHNIĘCIE, UTWARDZANIE I UŻYTKOWANIE

- Pyłosuchość: około 30 minut.
- Schnięcie (ewentualne pokrywanie) : 1h30min w zależności od temperatury i stopnia wilgotności.
- Nie przekraczać 24 godzin między nakładaniem poszczególnych warstw.
- Umiarkowany ruch w pomieszczeniu: minimum 48 godzin w normalnych warunkach.
- Użytkowanie pomieszczeń: pomieszczenia mogą być użytkowane po 48 godzinach od nałożenia FARBY SPORT LINIE. Jednak ze względu na 8-10 dniowy okres całkowitego twardnienia warstwy należy zachować szczególną ostrożność w pobliżu namalowanych linii. Nie przykrywać (plandekami ochronnymi) ani nie układać dywanów na pomalowanej powierzchni przed upływem 10 dni po naniesieniu farby.

WYDAJNOŚĆ

- Tenis 3 opakowania 1 kg farby białej.
- Siatkówka 3 opakowania 1 kg farby niebieskiej.
- Squash 3 opakowania 1 kg farby czerwonej lub czarnej.
- Badminton 3 opakowania 1 kg farby czerwonej lub czarnej.
- Piłka ręczna 6 opakowań 1 kg farby żółtej.
- Koszykówka 6 opakowań 1 kg farby czerwonej.

(Podane ilości mają charakter orientacyjny przy nałożeniu jednej warstwy w hali sportowej posiadającej homologację). Szerokość linii powinna wynosić 50 mm.

DANE TECHNICZNE

PRZEZNACZENIE	FARBA DO MALOWANIA LINII W HALACH SPORTOWYCH
TYP ŻYWC	Składnik A: poliuretanowe tiksotropowe w fazie wodnej Składnik B: poliuretanowe wodorozcieńczalne
KLASYFIKACJA AFNOR	Składnik A: Grupa 1, klasa 7b2 Składnik B: Grupa 1, klasa 6a
GĘSTOŚĆ	1,15 do 1,30 w zależności od koloru (w temp. 20°C, wg NFT 30020)
LEPKOŚĆ	Składnik A: 15000 do 20000 cP (w zależności od koloru) (BROOKFIELD T7 w temp. 20°C) Składnik B: 400 cP (BROOKFIELD)
INFORMACJE DODATKOWE	Odniesić się do odpowiednich Kart Danych Bezpieczeństwa (KDB) (dostępnych na stronie www.blanchon.com lub www.quickfds.com)
MIESZANIE	FARBA (Składnik A) 0,9 kg + UTWARDZACZ (Składnik B) 0,1 kg (opakowania przed dozowaniem)
TRWAŁOŚĆ MIESZANKI	1h30min w temp. 20°C
ODPORNOŚĆ NA UDERZENIA	35 cm (przebijak 400 g) (wg NFT 30039)
ODPORNOŚĆ NA ZARYSOWANIA	Ołówek 5H
ODPORNOŚĆ NA ŚRODKI CHEMICZNE	Odporność na olej roślinny, aceton, alkohol 40°, wodę, kawę, herbatę, atrament: (po 20 dniach suszenia, wg NFT 30053)
ODPORNOŚĆ NA PROMIENIOWANIE UV	Bardzo dobra
PRZECHOWYWANIE	Chronić przed mrozem (uwaga na składowanie w pojazdach)

Karta techniczna zatwierdzona przez Dzia³ Techniczny i wyemitowana 30.07.2014 r. Wyrób opracowany i wyprodukowany we Francji.

Wszelkie wskazówki i zalecenia zawarte w Karcie Technicznej zostały udzielone w dobrej wierze w celach informacyjnych.

Firma nie może ponosić odpowiedzialności za jakiegokolwiek straty poniesione na skutek nieprawidłowego b'd'y b'żędnego użycia jej materia³ów.

Niniejsza Karta Techniczna zastępuje wcześniejsze wersje i zawiera aktualne informacje dotyczące produktu.

BLANCHON POLSKA Sp. z o.o.

ul. Sienna 39 - 00-121 WARSZAWA

Tel: +48 22 417 10 80 - Fax: +48 22 417 10 81

e-mail: biuro@blanchon.pl - www.blanchon.com

NIP 896-13-15-370, REGON 932714413

BLANCHON - 50 8^{me} Rue - 69800 SAINT-PRIEST - FRANCE - Tél. : {0033} 472 89 06 09 - Fax : {0033} 472 89 06 02

RCS LYON 390 112 886 - APE 2030 Z - E-mail : blanchon@blanchon.com - Site internet : www.blanchon.com

