

Idealny do miejsc narażonych na intensywną eksploatację

Łatwa pielęgnacja i wygodna renowacja

Chroni przed wilgocią

Antystatyczny

Do nakładania w 2. warstwach

Matowy wygląd

Idealny do scen teatralnych, galerii handlowych, muzeów, budynków administracyjnych, itp.

# Olej do Parkietów



## PRZEZNACZENIE I ASORTYMENT

- **OLEJ DO PARKIETÓW BLANCHON** jest naturalnym środkiem do impregnacji parkietów, drewnianych podłóg, parkietów z klepek układanych na sztorc, znajdujących się wewnątrz pomieszczeń (nie nadaje się do użytku na zewnątrz).
- **OLEJ DO PARKIETÓW** nadaje ładny, ciepły i naturalny wygląd impregnowanej powierzchni, chroniąc ją równocześnie przed kurzem i wilgocią.
- Naolejowane parkiety cieszą się wysoką łatwością regeneracji i w przypadku intensywnej eksploatacji wymagają regularnej konserwacji (patrz § PIELĘGNACJA).
- **OLEJ DO PARKIETÓW** nie utrudnia późniejszego szlifowania i lakierowania powierzchni.
- **OLEJ DO PARKIETÓW** można stosować na wszystkie rodzaje drewna europejskiego i większość gatunków drzew egzotycznych (w przypadku drewna charakteryzującego się trudnościami w schnięciu, takiemu jak ipe, iroko, itd., patrz § SPOSÓB UŻYCIA).
- **OLEJ DO PARKIETÓW** ma matowy wygląd i jest dostępny w 4 odcieniach: naturalny, dąb woskowany, czarny i biały.

## PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

- Wycyklinować powierzchnię starej bądź nowej podłogi: przeszlifować do „surowego drewna” papierem ściernym (granulacja 24 albo 36), wygładzić powierzchnię papierem o granulacji 50 lub 60 i na koniec wyszlifować papierem ściernym granulacja 100 albo 120 (patrz ZAŁĄCZNIK\*, strona 2, szczegółowe informacje dotyczące szlifowania parkietu).
- Przy parkietach klejonych, przed końcowym szlifowaniem, zalecane jest wypełnienie (odprysków i szpar) PRO FILLEREM BLANCHON (wypełniaczem szczelin z serii AQUA), WYPEŁNIACZEM SZCZELIN BLANCHON lub KITEM DO DREWNA BLANCHON (patrz Karty Techniczne tych produktów).
- Starannie odkurzyć.
- Parkiet musi być idealnie czysty i suchy: wilgotność poniżej 10%; patrz obowiązująca dokumentacja techniczna (nie stosować detergentów i środków wybielających). Odtłuścić powierzchnię z drewna egzotycznego przy użyciu acetonu

### Środki owadobójcze

- Dopuszcza się stosowanie wyłącznie środków owadobójczych uznanych przez firmę BLANCHON.

### Barwienie

- Parkiety wyszlifowane do „surowego drewna” mogą być barwione bejcą do drewna AQUATEINTE™ 2K BLANCHON, BEJCA DO PARKIETÓW BLANCHON (odcienie drewna, kolory podstawowe albo kolory pastelowe) lub POSTARZACZEM DO DREWNA BLANCHON (odcienie pozytywne). W przypadku jasnego drewna należy uwzględnić ocieplenie barwy drewna, wywołane obecnością żywicy. Ostateczny odcień będzie widoczny dopiero po nałożeniu warstwy lakieru podkładowego PRIM'OLEJ<sup>(1)</sup> (w razie konieczności wykonać test w miejscu słabo widocznym).
- Nie stosować lazurów.

**WAŻNE:** należy wyjątkowo starannie, dokładnie i regularnie pielęgnować zabarwione powierzchnie (**OLEJ DO PARKIETÓW** bądź też bejcam), aby jak najdłużej zachować uzyskaną barwę drewna, która może zmieniać się przy intensywnej eksploatacji powierzchni oraz zapewnić im odpowiednią ochronę.

## SPOSÓB UŻYCIA

- **JEDNOSKŁADNIKOWY: OLEJ DO PARKIETÓW** jest gotowy do użycia i nie wymaga rozcieńczenia.
- Przed użyciem wstrząsnąć.
- Nie aplikować OLEJU DO PARKIETU w temperaturze poniżej 12°C. Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Nie pozostawiać kwiatów doniczkowych i akwariów w kontakcie z rozpuszczalnikami.
- Nałożyć pierwszą ciekłą warstwę **OLEJ DO PARKIETÓW** pędzlem (z jedwabnym włosiem), ławkowcem lub wałkiem, i w miarę postępu prac przecierać starannie naolejowaną powierzchnię (wykonując równomierne, okrągłe ruchy), używając czystej bawełnianej szmatki lub monoszlifierki z beżowym padem, aby uzyskać piękny jednolity wygląd; w ten sposób drewno zostanie dogłębnie zaimpregnowane, bez zgrubień na powierzchni.
- Następnie nałożyć drugą, równie ciekłą warstwę, identyczną metodą.
- Aby ułatwić polerowanie, nakładać olej na małe fragmenty powierzchni.
- Nie przekraczać 48 godzin między nakładaniem kolejnych warstw.
- Przypadki specjalne:
  1. Drewno egzotyczne i tłuste, w razie konieczności odtłuścić (acetonem), a następnie na powierzchnię nanieść specjalny podkład PRIM'OLEJ<sup>(1)</sup>, aby zapobiec ewentualnym opóźnieniom w schnięciu, związanym z tymi rodzajami drewna. Rozpylić kolejno 2 warstwy oleju, od razu polerując każdą z nich za pomocą monoszlifierki z beżowym padem.
  2. Na parkietach ze złączami typu „mostek okrętowy”, należy zastosować warstwę PRIM'OLEJ<sup>(1)</sup>, aby odizolować złącza. Następnie nanieść **OLEJ DO PARKIETÓW** wg powyższych zaleceń.

(1) Podkład PRIM'OLEJ zawiera żywice syntetyczne, dzięki którym nie blokuje porów drewna, tylko izoluje włókna co ułatwia ich późniejszą impregnację **OLEJEM DO PARKIETÓW** (patrz Karta Techniczna produktu).

### Czyszczenie narzędzi

- Zaraz po użyciu wyczyścić przy pomocy odpowiednich preparatów.
- Wyczyścić szmatki, pady i narzędzia natychmiast po zakończeniu pracy (niebezpieczeństwo samozapłonu tekstyliów nasiąkniętych olejem). Szmatki i pady można również przechowywać w wodzie. Nie wyrzucać szmatek i padów nasiąkniętych olejem, bez uprzedniego dokładnego wypłukania ich w wodzie.
- Dobrze zamknąć opakowanie po zakończeniu pracy. Nie wylewać odpadów do kanalizacji.

**Blanchon**

# Olej do Parkietów

## SCHNIĘCIE, UTWARDZANIE I UŻYTKOWANIE

- Pyłosuchość: 15 do 30 minut (od wypolerowania).
- Schnięcie „matowienie/pokrywanie”: 6 do 12 godzin, w normalnych warunkach.
- Całkowite utwardzenie: 8 do 10 dni.
- Umiarkowany ruch w pomieszczeniu: po 1 do 4 dniach od nałożenia ostatniej warstwy.
- Użytkowanie pomieszczeń: w ciągu pierwszych dni zachować kilka środków ostrożności. W tym okresie nie przykrywać (plandekami ochronnymi) i nie układać dywanów na naolejowanym parkiecie. Nie przesuwaj ciężkich mebli. Odkurzać odkurzaczem albo miotłą (nie używać wilgotnych ściereczek). Nie dopuścić do rozlewania wody i innych cieczy na naolejowanej powierzchni (dobrze zabezpieczyć doniczki).
- Następnie umieścić odpowiednie zabezpieczenia (filc) na spodzie nóg krzeseł i stołów. Jeśli to konieczne, przy wejściu do pomieszczenia umieścić wycieraczkę, która zatrzyma kurz i żwir. Ponieważ drewno wymaga odpowiedniego klimatu: wymagana jest temperatura otoczenia w granicach 19-21°C i wilgotność względna powietrza około 50-65%.

## WYDAJNOŚĆ

- PIERWSZA IMPREGNACJA WYCYKLINOWANEJ POWIERZCHNI: 15 do 25 m<sup>2</sup> z 1 litra na jedną warstwę.
- RENOWACJA: 25 do 35 m<sup>2</sup> z 1 litra na jedną warstwę.

## PIELĘGNACJA

- Impregnowana powierzchnia powinna być regularnie odkurzana (szczotką lub odkurzaczem).
- Miejscowe plamy i ślady zostaną łatwo usunięte za pomocą neutralnego detergentu (używać jedynie dobrze odcisniętych z nadmiaru wody narzędzi).
- WAŻNE: pierwsze czyszczenie dopiero po upływie 15 dni, po dokładnym wyschnięciu **OLEJ DO PARKIETÓW**.
- DOBRZE UTRZYMANY PARKIET POKRYTY OLEJEM DO PARKIETÓW PIĘKNIJE Z UPŁYWEM CZASU.

### Czyszczenie bieżące

- Przecierać na mokro MYDŁEM DO PIELĘGNACJI POWIERZCHNI OLEJOWANYCH BLANCHON, rozcieńczonym w proporcjach 250 ml na 10L wody lub środkiem pielęgnacyjnym LAGOON® BLANCHON, idealnym do codziennego stosowania.
- Czyścić powierzchnie małymi fragmentami regularnie płuczac narzędzia. Powierzchnia drewniana nigdy nie powinna być zalewana wodą, należy przecierać ją na mokro, dobrze odcisniętymi z nadmiaru cieczy narzędziami.
- Częstotliwość stosowania, od cotygodniowego w pomieszczeniach mało uczęszczanych do codziennego w pomieszczeniach o dużym nasileniu ruchu. MYDŁO DO PIELĘGNACJI POWIERZCHNI OLEJOWANYCH umożliwia dokładne oczyszczenie powierzchni zwiększając równocześnie jej ochronę.

### Regularna konserwacja

- Na odkurzony i czysty parkiet pokryty **OLEJ DO PARKIETÓW** rozpylać **OLEJ RENOWACYJNY BLANCHON** i stopniowo przecierać w miarę nakładania, za pomocą czystej i suchej bawełnianej szmatki, aż do uzyskania matowej, wypolerowanej powierzchni.
- Pielęgnację ułatwi przyspieszy użycie monoszlifierki z beżowym padem (w przypadku bardzo zabrudzonych powierzchni można użyć czerwonego pada, aby wzmocnić efekt mechanicznego czyszczenia). Uzyskany rezultat będzie zbliżony do efektu uzyskanego dzięki nakładaniu metodą natryskową: polerowanie jest szybsze, a czyszczenie mechaniczne wzmocnione.
- Użytkowanie pomieszczenia: od 4 do 8 godzin od wypolerowania.
- Częstotliwość pielęgnacji: kiedy parkiet traci swój efektowny wygląd, zwykle 1-2 razy w miesiącu.
- Kiedy parkiet jest poddawany wzmożonej eksploatacji, regularną konserwację można uzupełnić przez nałożenie świeżej warstwy **OLEJ DO PARKIETÓW** na całą powierzchnię, starannie ją wypolerować ręcznie lub maszynowo (patrz § RENOWACJA).
- Im regularniej i częściej jest wykonywana konserwacja **OLEJEM RENOWACYJNYM** tym jest ona łatwiejsza.

## RENOWACJA

- RENOWACJA MIEJSCOWA: może być wykonywana w miejscach silnie uszkodzonych (ślady po papierosach, uderzenia...): wystarczy je przeszlifować i ponownie zaimpregnować. Jest to jedna z największych zalet parkietów wykończonych **OLEJ DO PARKIETÓW**.
- GENERALNA RENOWACJA: powierzchnie, które nie zostały poddane regularnej pielęgnacji, powinny zostać zmatowione monoszlifierką wyposażoną w tarczę ścierną (np. o granulacji 120) przed nałożeniem świeżej, nierozcieńczonej warstwy **OLEJ DO PARKIETÓW** na całą powierzchnię (szczotką, ławkowcem, wałkiem z krótkim włosiem lub rozpylaczem). Wypolerować monoszlifierką (beżowy pad).
- Powierzchnia zaimpregnowana **OLEJ DO PARKIETÓW** może w przyszłości zostać polakierowana po starannym wycyklinowaniu do „surowego drewna”.

## DANE TECHNICZNE

PRZEZNACZENIE	IMPREGNACJA DREWNIANYCH PARKIETÓW I PODŁÓG
TYP ŻYWIC	Oleje uretanowe
KLASYFIKACJA AFNOR	Grupa I, klasa 2b
GĘSTOŚĆ	0,9 (w temp. 20°C, wg NF T 30020)
PŁYNNOŚĆ	40 sekund (kubek Afnor nr 3 w temp. 20°C)
INFORMACJE DODATKOWE	Odniesić się do odpowiedniej Karty Danych Bezpieczeństwa (dostępnej na <a href="http://www.blanchon.com">www.blanchon.com</a> oraz na <a href="http://www.quickfds.com">www.quickfds.com</a> )
MATOWIENIE - POKRYWANIE	6 do 12 godz. w zależności od temperatury i stopnia wilgotności
ODPORNOŚĆ NA ŚRODKI CHEMICZNE	Doskonała na: olej roślinny, aceton, alkohol 40°, wodę, kawę, herbatę, atrament (po około 20 dniach schnięcia, wg NF T 30053)

### \* ZAŁĄCZNIK: MECHANICZNE SZLIFOWANIE PARKIETU

- Odbywa się za pomocą szlifierki do parkietu, szlifierki krawędziowej i skrobaka do rogów.
- Szlifierkę należy prowadzić w kierunku padania światła a najlepiej, o ile to możliwe, w kierunku ułożenia włókien.
- Posuwać się stopniowo celem równomiernego wycyklinowania powierzchni.
- Pierwsze szlifowanie: tarcze gruboziarniste (24, 30 albo 36), aby wyszlifować parkiet do surowego drewna i go wyrównać
- Drugie szlifowanie: tarcze średnioziarniste (50 albo 60), aby wygładzić powierzchnię.
- Trzecie szlifowanie: tarcze drobnoziarniste (100 albo 120), aby uzyskać piękne wykończenie.
- Wyczyścić i wyszlifować brzegi całego pomieszczenia (szlifierką krawędziową i skrobakiem).
- Wyglądanie powierzchni monoszlifierką z tarczami ściernymi (100 lub 120) doskonale przygotowuje powierzchnie zwłaszcza parkietów o ułożeniu naprzemiennym: szachownica, jodełka „grot strzały”, jodełka „zig-zag”, jodełka francuska, itd.
- Starannie odkurzyć całe pomieszczenie używając odkurzacza o dużej mocy ssania (powierzchnię parkietu, listwy podłogowe, parapety okienne oraz grzejniki).

Karta techniczna zatwierdzona przez Dzia<sup>3</sup> Techniczny i wyemitowana 30.07.2014 r.

Wszelkie wskazówki i zalecenia zawarte w Karcie Technicznej zostały udzielenie w dobrej wierze w celach informacyjnych. Firma nie może ponosić odpowiedzialności za jakiegokolwiek straty poniesione na skutek nieprawidłowego b' d'y b'édnego użycia jej materiałów. Niniejsza Karta Techniczna zastępuje wcześniejsze wersje i zawiera aktualne informacje dotyczące produktu.

BLANCHON POLSKA Sp. z o.o.  
Ul. Podwale 62, 50-010 WROCLAW  
Tel.: (71) 316 67 48 - Fax: (71) 316 67 84  
e-mail: [biuro@blanchon.pl](mailto:biuro@blanchon.pl) - NIP 896-13-15-370, REGON 932714413

**Blanchon**

BLANCHON S.A. - 28 rue Charles Martin - BP 105 - 69192 SAINT FONTS Cedex - France  
- Tél.: (0033) 472 89 06 09 - Fax: (0033) 472 89 06 02  
RCS LYON 390 112 886 - APE 2030 Z - E-mail: [blanchon@blanchon.com](mailto:blanchon@blanchon.com) - Internet: [www.blanchon.com](http://www.blanchon.com)